

TECHNISCH INFORMATIEBLAD REDUFLEX BLUE



Productinformatie

Categorie	Fotoselectieve coating voor kassen
Omschrijving	ReduFlex Blue is een fotoselectieve coating die de verhouding tussen rood en blauw licht in het spectrum verandert. Dit heeft een gunstig effect op de groei en productie van verschillende teelten, waaronder snijrozen. ReduFlex Blue wordt normaal gesproken vóór de zomer aangebracht.
Eigenschappen	• Minder hoge plant- en knoptemperatuur • Verlaagt de kastemperatuur door hoge reflectie van infraroodstraling • Langere stelen bij rozen door reflectie van een grotere hoeveelheid blauw licht • Bijzonder slijtvast • Geschikt voor glas, acrylaat, polycarbonaat en kunststof folie • Gemakkelijk te verwijderen met ReduClean
Aanbevolen gebruik	Voor de buitenkant van kasdekken
Aanbevolen oppervlak	Geschikt voor glas, acrylaat, polycarbonaat en plastic folie
Geïdentificeerd gebruik	Industrieel - alleen voor professioneel gebruik

Technische Specificaties

Fysieke toestand	Vloeibaar
Kleur	Beige en blauw
Geur	Karakteristiek
pH	9
Ontvlambaarheid (vast, gas)	Niet-ontvlambaar
Dichtheid	1,1 g/cm ³
Viscositeit	7500 mPa.s Brookfield RV, spindel 5, 10 rpm, 20 °C
Slijtvastheid	Een hogere concentratie ReduFlex Blue is slijtvaster dan een lagere concentratie. Een bovengemiddelde hoeveelheid of intensiteit van neerslag zal de slijtage van de laag versnellen.
Doorzichtiger in natte toestand	Enigszins
Vervoersvoorschrift (ADR, RID, IMDG, IATA, IDN)	Geen beperkingen

Bewaaromstandigheden

Verpakking	Emmer van 15 kg (= 13,4 l) 1 pallet bevat 33 of 44 emmers
Houdbaarheid	Ongeopende verpakkingen zijn 2 jaar houdbaar. Na één jaar moet goed worden geroerd voordat het product met water wordt gemengd. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Producten moeten worden beschermd tegen vorst (boven 5 °C) en oververhitting (boven 35 °C).

Dit technische informatieblad is gebaseerd op jarenlange ervaring. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van dit product of enige schade die buiten haar macht ligt. De klant dient met de middelen die hem normaal ter beschikking staan, te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Raadpleeg bij twijfel onze technische specialisten via sales@redusystems.com.

ReduSystems is een merk van Lumiforte®

ReduSystems®

TECHNISCH INFORMATIEBLAD REDUFLEX BLUE



Gebruiksaanwijzingen

Vorbereitung oppervlak	De ondergrond moet schoon en droog zijn voordat ReduFlex Blue wordt aangebracht. Een schoon oppervlak verbetert de duurzaamheid. Sluit bij voorkeur het irrigatiebassin af tijdens het aanbrengen van ReduFlex Blue.	
Weersomstandigheden	- Een buitentemperatuur tussen 10 en 25 °C. - Windsnelheid van minder dan 2 m/s (7 km/u)	- Voor snelle droging: relatieve luchtvochtigheid (RV) < 80% - Breng ReduFlex Blue niet aan op een nat oppervlak of wanneer binnen 12 uur regen wordt verwacht
Persoonlijke bescherming	Veiligheidsbril	Beschermende handschoenen

Hoeveelheid	EMMERS/HA		HEMISFERISCHE NETTO SCHERMING EXCL. GLAS	HEMISFERISCHE BRUTO SCHERMING INCL. GLAS	LOODRECHTE NETTO SCHERMING EXCL. GLAS	
	MACHINAAL	HANDMATIG	PAR	PAR	PAR	NIR
ReduFlex Blue	22	24	40%	51%	37%	46%
15 kg = 13,5 L	18	20	33%	45%	30%	38%

De genoemde waarden zijn maximale schermwaarden die in laboratoriumomstandigheden zijn toegepast. Afhankelijk van de applicatietechniek, het weer en het kastype kunnen de schermwaarden in de praktijk verschillen.

Verdunning	Verdun ReduFlex Blue met schoon water om uw spuitvloeistof te bereiden: Machinaal aanbrengen: 1000 – 1500 liter spuitvloeistof per 10.000 m ² Handmatig aanbrengen: 1700 – 2000 liter spuitvloeistof per 10.000 m ²
Waterkwaliteit	Gebruik bij voorkeur altijd schoon water met een pH tussen 6 - 8 en een EC tussen 30 - 60 mS/s. Vooral wanneer ander water wordt gebruikt (bijvoorbeeld osmose- of bronwater).
Droogtijd	Droogtijd is afhankelijk van de buitentemperatuur, glastemperatuur en windsnelheid. De coating moet vóór het begin van de avond droog zijn omdat condensatie de laag kan beschadigen. Breng ReduFlex Blue niet aan wanneer binnen 12 uur regen wordt verwacht.
Verwijdering	ReduFlex Blue is gemakkelijk te verwijderen met ReduClean. Spuit ten minste 250 liter ReduClean per hectare, verdund met 5-7 delen schoon water. Breng ReduClean alleen aan wanneer het dakoppervlak droog is, maar er binnen enkele dagen neerslag wordt verwacht. De regen zal de ReduFlex Blue-laag wegspoelen. Controleer of de waterwegen en omgeving geschikt zijn voor de instroom van ReduFlex Blue. <i>Breng ReduClean niet aan op een natte ondergrond of tijdens regen.</i> <i>Gebruik van daksproeiers voor koeling kan verwijderingsproblemen veroorzaken.</i>

Milieu

Milieuvoorzorgsmaatregelen	Verdun producten vóór gebruik altijd met de juiste hoeveelheid water. Voer het product op een veilige manier af overeenkomstig met de lokale/nationale voorschriften. Loos op een brede rivier met voldoende capaciteit wanneer in openbaar water wordt geloosd. Breng de coating indien mogelijk machinaal aan. Dit zorgt voor een gelijkmatigere laag en minder productverlies in het milieu. Lozing van reinigingswater in een waterloop zonder stroming kan troebelheid of witverkleuring geven. Zorg voor voldoende stroming.
----------------------------	--