

Kwekers willen steeds langer optimaal gebruik maken van hun AC schermfolie.

**VANAF NU:
OPAC 86-E AC folie met extra UV
toevoeging voor nog langere
gebruiksduur!!!**



OPAC 86-E blijft dezelfde voordelen bieden als voorheen:

- Hoge **diffuse** lichtdoorlaat voor extra veel **groeilicht** op het bladoppervlak.
- Goede vochtregulerende werking door optimaal ponspatroon.
- Eventueel "zijbanen" uit te voeren met minder gaten per vierkante meter,
- Hoge energiebesparende werking door EVA toevoeging.
- AC werking aan twee zijden dus nooit verkeerd te installeren.

Deze ponsing wordt door steeds meer kwekers ingezet om een optimaal klimaat te creëren en energie te besparen.

Door de uitgekende ponsing kan het scherm langer in de kas blijven.

Paprika- en Komkommerponsing 10x10 cm.

Het klimaat blijft stuurbaar en een hoge energiebesparing is haalbaar.

- Standaardbreedte 175–200–250–330–350–425–480–530–580–680cm.
- Plano (niet gevouwen) gewikkeld t/m 580cm.
- Op standaard rollen of op afgepaste lengte leverbaar.
- Ponspatronen 5x5-5x10-8x10-10x10-10x20-20x20-20x40cm Ø 6mm.
- Anti-condenswerking 10-12 weken na installatie.
- OPAC 86-E is beslist niet toxisch.
- Totale lichtdoorlaat 91 %
- Diffuse lichtdoorlaat 33 %



Anti-condensfolie OPAC 86-E

Elastic modulus/module d'elasticité	MD (ASTM D882)	200	N/mm ²
E- Modul / elasticiteitsmodulus	TD (ASTM D882)	210	N/mm ²
Tensile strength/résistance à la rupture	MD (ASTM D882)	26	N/mm ²
Reißfestigkeit/treksterkte	TD (ASTM D882)	25	N/mm ²
Elongation at break/allongment à la rupture	MD (ASTM D882)	200	%
Reiðdehnung/rek bij breuk	TD (ASTM D882)	500	%
Tear resistance Elmendorf/résistance au déchirement	MD (ASTM D1922)	20	N/mm
Reißfestigkeit/scheurweerstand	TD (ASTM D1922)	100	N/mm
Impact strength Energy/résistance au choc	(OP WPC-020)	49	J/mm
Schlagzähigkeit/impacksterkte			
This statement is based on our current knowledge and covers commercial products supplied by Oerlemans Plastics BV at the date of issue. Since conditions of use are outside control of Oerlemans Plastics BV, Oerlemans Plastics makes no warranties, express or implied, and assumes no liability in connection with any use of this information.			

