

TECHNISCH INFORMATIEBLAD SPRAYCHALK



Productinformatie

Categorie	Tijdelijke schermcoating voor kassen
Omschrijving	SprayChalk is een tijdelijke schermcoating voor kassen. SprayChalk wordt normaal gesproken gebruikt tijdens perioden van hoge zonnestraling. Het is gemakkelijk aan te brengen en het schermpercentage kan eenvoudig worden ingesteld. SprayChalk kan in de zomer over andere coatings worden aangebracht en verdwijnt na enkele regenbuien van de kas.
Eigenschappen	• Instelbare schermpercentages • Eenvoudig met water te mengen • Geen verstopte spuitdoppen door fijn verdeeld krijt • Spoelt van de kas af na enkele regenbuien • Kan worden gebruikt als extra laag boven op andere ReduSystems-coatings
Aanbevolen gebruik	Voor de buitenkant van kasdekken
Aanbevolen oppervlak	Geschikt voor glas, acrylaat, polycarbonaat en plastic folie
Geïdentificeerd gebruik	Industrieel - alleen voor professioneel gebruik

Technische specificaties

Fysieke toestand	Vloeibaar
Kleur	Beige
Geur	Karakteristiek
pH	8 - 9
Ontvlambaarheid (vast, gas)	Niet-ontvlambaar
Dichtheid	1,6 g/cm ³
Viscositeit	11.000 mPa.s Brookfield RV, spindel 5, 10 rpm, 20 °C
Slijtvastheid	SprayChalk zal geleidelijk wegspoelen na enkele regenbuien.
Vervoersvoorschrift (ADR, RID, IMDG, IATA, IDN)	Geen beperkingen

Bewaaromstandigheden

Verpakking	Emmer van 25 kg (= 15,2 l) 1 pallet bevat 33 emmers
Houdbaarheid	Ongeopende verpakkingen zijn 2 jaar houdbaar. Na één jaar moet goed worden geroerd voordat het product met water wordt gemengd. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Producten moeten worden beschermd tegen vorst (boven 5 °C) en oververhitting (boven 35 °C).

TECHNISCH INFORMATIEBLAD SPRAYCHALK



Gebruiksaanwijzingen

Voorbereiding oppervlak	De ondergrond moet schoon en droog zijn voordat SprayChalk wordt aangebracht. Sluit bij voorkeur het irrigatiebassin af tijdens het aanbrengen van SprayChalk.						
Weersomstandigheden	• Een buitentemperatuur tussen 5 en 40 °C • Windsnelheid van minder dan 2 m/s (7 km/u) • Voor snelle droging: relatieve luchtvochtigheid (RV) < 80% • Breng SprayChalk niet aan op een natte ondergrond of tijdens regen						
Persoonlijke bescherming	• Veiligheidsbril • Beschermende handschoenen						
Hoeveelheid	EMMERS/HA		HEMISFERISCHE NETTO SCHERMING EXCL. GLAS	HEMISFERISCHE BRUTO SCHERMING INCL. GLAS	LOODRECHTE NETTO SCHERMING EXCL. GLAS		
	MACHINAAL	HANDMATIG	PAR	PAR	PAR	NIR	
	SprayChalk	10	11	59%	66%	58%	55%
	25 kg = 15,2 L	5	6	38%	49%	32%	30%
De genoemde waarden zijn maximale schermwaarden die in laboratoriumomstandigheden zijn toegepast. Afhankelijk van de applicatietechniek, het weer en het kasttype kunnen de schermwaarden in de praktijk verschillen.							
Verdunning	Verdun SprayChalk met schoon water om uw spuitvloeistof te bereiden: Machinaal aanbrengen: 1000 – 1500 liter spuitvloeistof per 10.000 m² Handmatig aanbrengen: 1700 – 2000 liter spuitvloeistof per 10.000 m²						
Waterkwaliteit	Gebruik bij voorkeur altijd schoon water met een pH tussen 6 - 8 en een EC tussen 30 - 60 mS/s. Vooral wanneer ander water wordt gebruikt (bijvoorbeeld osmose- of bronwater).						
Droogtijd	Droogtijd is afhankelijk van de hoeveelheid aangebrachte SprayChalk, de buitentemperatuur, de glastemperatuur en de windsnelheid. De coating moet vóór het begin van de avond droog zijn omdat condensatie de laag kan beschadigen.						
Verwijdering	Door regen slijt de SprayChalk-laag geleidelijk weg. Controleer of de waterwegen en omgeving geschikt zijn voor de instroom van SprayChalk.						
Milieu							
Milieuvoorzorgsmaatregelen	Verdun producten vóór gebruik altijd met de juiste hoeveelheid water. Breng de coating indien mogelijk machinaal aan. Dit zorgt voor een gelijkmatigere laag en minder productverlies in het milieu.						